

MJF – PA12 (MULTICOLOR)



POLYAMID 12 MULTICOLOR ERMÖGLICHT ES VOLLFARB MODELLE ZU ERSTELLEN. HIERMIT KÖNNEN ARTIKELNUMMERN / CHARGENUMMERN MIT IN DAS BAUTEIL GEDRUCKT WERDEN, OHNE DASS DIESE ABGEKRATZT WERDEN KÖNNEN.

MATERIALKENNWERTE

Prüfung	Wert	Prüfnorm
Zugfestigkeit	30 N/mm ²	ASTM D 638
Zugmodul	3000 Mpa	ASTM D 638
Bruchdehnung	10 %	ASTM D 638
Streckgrenze	9%	ASTM D 638
Schlagzähigkeit (gekerbt/IZOD)	3KJ/m ²	ASTM D 638
Wärmeformbeständigkeit (HDT) bei 1,82 MPa	110 °C	ASTM D 648